



RENOVAID

RENOGLAS

1 component elastische kit voor binnen en buiten toepassingen.



Toepassing:

Stopverfvervanger. Voor het repareren van verouderde glasafdichtingen zoals kitzomen en stopverf.

Eigenschappen:

- Duurzaam.
- Blijvend hoog elastisch.
- Uitstekende hechting op hout, epoxy, polyester, steenachtige materialen en metalen (mits ontvet en ontdaan van corrosie).
- Verwerkingstijd 10 minuten bij 20° C.
- Als klassieke stoprand toepasbaar.
- Bij roedeverdeling in hout en staal.
- Geeft snelle verrubbering.
- Geeft ruime bewegingsopname.
- Overschilderbaar met watergedragen alkydharsverven (vooraf testen).
- Verdraagzaam met isolatie- en gelaagd glas.
- Geeft geen rimpels of barsten.
- Onderhoudsarm.
- Krimpt en zwelt niet.
- Vrij van oplosmiddelen.

Renovaid B.V

Onderhoudssystemen
Lübeckstraat 3
7418 EK Deventer

Tel: 0570 - 63 07 25

Fax: 0570 - 63 70 16

E-mail: info@renovaid.nl

www.renovaid.nl

RENOGLAS

1 component elastische kit voor binnen en buiten toepassingen.

Volume	300 ml
Technische eigenschappen	20° C/60% RV
Verwerkingstemperatuur	5° C tot 30° C
Temperatuur bestendigheid	-40° C tot 120°C
Dichtheid	1,3 g/ml
Huidvorming	25/30 min
Hardheid (DIN 53505)	ca. 45 Shore-A
Doorharding	1 dag: 3 mm, 4 dagen: 6 mm
Uitzakken (ISO 7390)	nihil
Krimp (ISO 510563)	< 3%

Omgevingsconditie:

- Te verwerken tussen 5° C en 30° C.
- **Attentie:** door zoninstraling kan de omgevingstemperatuur aanzienlijk hoger zijn dan de luchttemperatuur. Bij twijfel, meet de temperatuur van de reparatieplek of bescherm de reparatie tegen directe zoninstraling.
- Maximale relatieve luchtvochtigheid 85%. Niet toepassen bij regen of mist tenzij afgeschermd.
- Maximaal houtvochtgehalte 18%.
- Ondergrond moet 3° C boven het dauwpunt zijn.

Verwerkingstijd:

- 10 minuten bij 20° C. Na gebruik sluiten.

Gebruiksaanwijzing:

- Gebruik een doseerpistool.
- Aanbrengen door het product in de droge en vetvrije sponning te spuiten.
- DROOG afmeten met een flexibel plamuurmes of speciaal afmesrubber.

- Goed aanbranden en vervolgens volzetten.
- Binnen 2 weken afwerken met een verf-systeem naar keuze.
- Verwerking volgens de richtlijnen in de werkvoorschriften.

Opslag, vervoer en houdbaarheid:

- Droog opslaan tussen 5° C en 25° C.
- Houdbaarheid 9 maanden na productiedatum.
- Vrij te vervoeren.

Veiligheidsinformatie:

- Raadpleeg de veiligheidsbladen.
- Geen speciale veiligheidsmaatregelen noodzakelijk.

Milieu informatie:

- Raadpleeg de veiligheidsbladen.
- Buiten bereik van kinderen en dieren bewaren.
- Lege en gereinigde kokers kunnen op normale wijze worden afgevoerd.

Zie de Renovaid werkwijzen voor toepassingsmogelijkheden en applicatie methodieken.

Voor verdere informatie:

Lübeckstraat 3, 7418 EK Deventer Tel.: 0570-630725 Fax: 0570-637016
info@renovaid.nl www.renovaid.nl