



RENOVAID

RENOTOP

Elastische beglazings- en voegkit voor binnen en buiten toepassingen.



Toepassing:

Topafdichting van beglazingen met enkelglas, isolatieglas en gelaagd glas vlg. NPR 3577/2006.

Voor hielafdichtingen bij inbraakwerend geveltimmerwerk. Aansluitvoegen langs te schilderen ondergronden.

Eigenschappen:

- Uitstekende verwerking.
- Reukloos.
- Snelle verrubbering.
- Weerbestendig.
- Goede hechting op glas, behandeld hout, natuursteen, beton, aluminium en vele andere ondergronden.
- Overschilderbaar met Alkydharsverven en watergedragen verven.
- Vrij van Isocyanaten, oplosmiddelen en siliconen.
- Voldoet aan ISO 11600g.

Renovaid B.V

Onderhoudssystemen
Lübeckstraat 3
7418 EK Deventer

Tel: 0570 - 63 07 25

Fax: 0570 - 63 70 16

E-mail: info@renovaid.nl

www.renovaid.nl

RENOTOP

1 component elastische kit op basis van MS Polymeer voor binnen en buiten toepassingen.

Volume	290 ml
Kleur	Wit
Dichtheid	1,26 g/ml
Verwerkingstemperatuur	+5° tot 30° C
Temperatuur bestendigheid	-40° tot 75° C
Huidvorming	30/40 min
Doorharding	24 uur: 1-2 mm
Hardheid Shore-A (DIN 53505)	28
E-modul 100% (DIN 52455)	0,4 Mpa
Treksterkte (DIN 52455)	1,3 N/mm ²
Inscheursterkte (ISO 34)	9,8 N/mm ²
Volume verandering (DIN 5451)	< 4%
Rek tot breuk	> 350%
Duurzaam toelaatbare vervorming	25%, VDBW K25
Organisch oplosmiddel	0,00% VOC (EG)

Omgevingsconditie:

- Te verwerken tussen 5° en 30° C.
- **Attentie:** door zoninstraling kan de omgevingstemperatuur aanzienlijk hoger zijn dan de luchttemperatuur. Bij twijfel, meet de temperatuur van de reparatieplek of bescherm de reparatie tegen directe zoninstraling.
- Maximale relatieve luchtvochtigheid 85%. Niet toepassen bij regen of mist tenzij afgeschermd.
- Maximaal houtvochtgehalte 18%.
- Ondergrond moet 3°C boven het dauwpunt zijn.

Verwerking:

- Ondergronden dienen schoon, droog, vet- en stofvrij te zijn. Losse delen vooraf verwijderen. Sterk poreuze ondergronden met primer voorbehandelen. Kitoppervlak glad afmeten met een gladmiddel voordat huidvorming plaatsvindt. Bij twijfel zijn eigen (aanhechtings)tests altijd doorslaggevend.

Gebruiksaanwijzing:

- Gebruik een doseerpistool.
- Aanbrengen door het product in de droge en vetvrije sponning te spuiten.
- Voegen strak afmeten met plamuurmes bevochtigd met een daarvoor geschikt middel.
- Indien nodig, de contactvlakken ontvetten.

- Gereedschap en vlekken zijn met Renowipes te reinigen
- Volledig verrubberde kit moet mechanisch verwijderd worden.

Opslag, vervoer en houdbaarheid:

- Droog opslaan tussen 5° en 25° C.
- Houdbaarheid 12 maanden na productiedatum.
- Vrij te vervoeren.

Veiligheidsinformatie:

- Geen speciale veiligheidsmaatregelen noodzakelijk.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Algemeen geldt dat langdurig contact met de huid te vermijden is.
- Bij oogcontact grondig met water spoelen en zo nodig arts raadplegen.
- Bij doelmatige toepassing is het product zonder risico.
- Zie het betreffende veiligheidsblad (MSDS) voor overige informatie.

Milieu informatie:

- Raadpleeg de veiligheidsbladen.
- Buiten bereik van kinderen en dieren bewaren.
- Lege en gereinigde kokers kunnen op normale wijze worden afgevoerd.

Zie de Renovaid werkwijzen voor toepassingsmogelijkheden en applicatie methodieken.

Voor verdere informatie:

Lübeckstraat 3, 7418 EK Deventer Tel.: 0570-630725 Fax: 0570-637016
 info@renovaid.nl www.renovaid.nl